



МАСЛО для стен и потолков

Art. 871

Hart Öl

НАЗНАЧЕНИЕ:

ПАРОПРОНИЦАЕМОЕ НАТУРАЛЬНОЕ МАСЛО для декоративной окраски и защиты стен, потолков, дверей, окон и других элементов внутри помещений.

Защищает от пыли, грязи и влаги. Подходит для обработки влажных помещений. Предназначено для шлифованной и строганой древесины любых пород. Не подходит для обработки полов и лестниц.

СВОЙСТВА:

- Создает грязе- и водоотталкивающее покрытие
- Антистатичное
- Не шелушится со временем
- Стойкое к перепадам температуры и влажности
- Легко обновляется без перешлифовки
- Подчеркивает естественную красоту и рисунок дерева
- Подходит для обработки детских игрушек

СОСТАВ:

Штандоль льняного масла, соединенный нагревом с натуральной смолой, штандоль древесного и касторового масел, льняное масло, изопарафин, каолин, карбонат цинка, микрокристаллический воск, минеральные пигменты, сиккатив.

ЦВЕТА:

202 Weiss
203 Creme
204 Elfenbein
205 Grauweiss
206 Lichtgrau
207 Honig

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

А. Впитывающая, чистая поверхность

Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Возможна окраска неподготовленной древесины. Для достижения мебельного качества и увеличения равномерности впитывания масла, произведите шлифовку абразивным материалом зернистостью P100-P120 или абразивной щеткой зернистостью P46-P80.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

В. Обновление поверхности, ранее окрашенной маслом

Удалите пыль, грязь и выступившую смолу. Для обновления достаточно нанесения одного слоя Масла для стен и потолков Art. 871.

С. Обновление поверхности, ранее окрашенной ненатуральной краской или лаком

Полностью удалите старое покрытие любым способом. Произведите финишную шлифовку абразивным материалом зернистостью P100-P120 или абразивной щеткой зернистостью P46-P80.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ:

Перемешайте масло перед использованием! Натуральное масло готово к применению. Перед окраской убедитесь, что поверхность сухая.

Для нанесения используйте кисть, валик или краскопульт.

Наносить масло необходимо равномерным тонким слоем, избегая разводов и подтеков. Избегайте попадания масла в трещины и стыки изделий.

Всегда делайте пробную окраску.

Рекомендуется нанесение масла в два слоя с промежуточным высыханием. При образовании шероховатости после первого слоя, применяйте ручную межслойную шлифовку абразивным материалом скотч-брайт зернистостью P320 или абразивной сеткой зернистостью P400-P600.

В помещениях с повышенной влажностью, деревянные поверхности рекомендуется обработать в три слоя.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

12-16 часов для каждого слоя, при температуре выше 15 °С.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Сразу после работы, для очистки инструмента используйте растворитель уайт-спирит или аналогичный растворитель.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в закрытой упаковке не менее 5 лет.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом ткань и губки поместите в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым. При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

ИНСТРУМЕНТЫ НАНЕСЕНИЯ:

Кисть, валик, краскопульт.

РАСХОД:

0,15 л на 2,4 м² в один слой;

0,15 л на 1,6 м² в два слоя;

1 л на 15-17 м² в один слой;

1 л на 10-12 м² в два слоя;



РАСХОД:

2,5 л на 37-42 м² в один слой;

2,5 л на 25-30 м² в два слоя;

10 л на 150-170 м² в один слой;

10 л на 100-120 м² в два слоя.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.