



МАСЛО ДЛЯ ПАРКЕТА

Art. 872

Parkett Öl

НАЗНАЧЕНИЕ:

ПАРОПРОНИЦАЕМОЕ НАТУРАЛЬНОЕ МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ ДЛЯ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ, ЛЕСТНИЦ, ДВЕРЕЙ, МЕБЕЛИ И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ЗАЩИЩАЕТ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ НАГРУЗОК, ГРЯЗИ И ВЛАГИ.

Предназначено для шлифованной и строганой древесины любых пород, для экзотических пород необходимо тестовое окрашивание.

СВОЙСТВА:

- Создает грязе- и водоотталкивающее покрытие
- Стойкое к механическим нагрузкам
- Антистатичное
- Стойкое к перепадам температуры и влажности
- Не шелушится со временем
- Легко обновляется без перешлифовки
- Подчеркивает естественную красоту и рисунок дерева
- Подходит для обработки детских игрушек

СОСТАВ:

Касторовое масло, соединенное нагревом с натуральной смолой, сафлоровое масло, штандоль касторового масла, каолин, оксид алюминия, карбонат цинка, изопарафин, микрокристаллический воск, минеральные пигменты, сиккатив.

ЦВЕТА:

- 012 Farblos
- 013 Birke
- 014 Coffee
- 015 Cognac
- 016 Grau
- 017 Schwarz

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

А. Впитывающая, чистая поверхность

Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Возможна окраска неподготовленной древесины. Для достижения мебельного качества и увеличения равномерности впитывания масла, произведите шлифовку абразивным материалом зернистостью P100-P120 или абразивной щеткой зернистостью P60-P80.



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

В. Обновление поверхности, ранее окрашенной маслом

Удалите пыль, грязь и выступившую смолу. Для обновления достаточно нанесения одного слоя Масла для паркета Art. 872.

С. Обновление поверхности, ранее окрашенной ненатуральной краской или лаком

Полностью удалите старое покрытие любым способом. Произведите финишную шлифовку абразивным материалом зернистостью P100-P120 или абразивной щеткой зернистостью P60-P80.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ:

Перемешайте масло перед использованием! Натуральное масло готово к применению.

Перед окраской убедитесь, что поверхность сухая.

Для нанесения используйте кисть или белый полировальный пад.

Наносить масло необходимо равномерным тонким слоем, избегая разводов и подтеков. Избегайте попадания масла в трещины и стыки изделий.

Всегда делайте пробную окраску.

Рекомендуется нанесение масла в два слоя с промежуточным высыханием. При образовании шероховатости после первого слоя, применяйте

ручную межслойную шлифовку абразивным материалом скотч-брайт зернистостью P320 или абразивной сеткой зернистостью P400-P600.

Поверхности, подверженные интенсивным механическим нагрузкам (лестницы, коридоры, кухня) рекомендуется покрывать в три слоя.

Для третьего слоя используйте бесцветное Масло для паркета Art. 872.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

12-16 часов для каждого слоя, при температуре выше 15 °С. Полное отверждение масла наступает через 7-14 дней.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Сразу после работы, для очистки инструмента используйте растворитель уайт-спирит или аналогичный растворитель.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в закрытой упаковке не менее 5 лет.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом ткань и губки поместите в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым. При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

ИНСТРУМЕНТЫ НАНЕСЕНИЯ:

Кисть, валик, полировальный пад (машина).

РАСХОД:

0,15 л на 3 м² в один слой;

0,15 л на 2 м² в два слоя.



РАСХОД:

1 л на 20-23 м² в один слой;

1 л на 14-16 м² в два слоя;

2,5 л на 50-57 м² в один слой;

2,5 л на 35-40 м² в два слоя;

10 л на 200-230 м² в один слой;

10 л на 140-160 м² в два слоя.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.